

中华人民共和国国家标准批准发布公告 2015 年 第 9 号

来源：国家标准化管理委员会 日期：2015/4/27 10:46:07

关于批准发布 GB/T 13982-2011 《反射和透射放映 银幕》国家标准第 1 号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准 GB/T 13982-2011 《反射和透射放映银幕》国家标准第 1 号修改单，自 2015 年 10 月 1 日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2015 年 3 月 24 日

附件：国家标准公告 2015 年第 9 号。

2015 年第 9 号

关于批准发布 GB/T 13982-2011 《反射 和透射放映银幕》国家标准 第 1 号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准 GB/T 13982-2011 《反射和透射放映银幕》国家标准第 1 号修改单，自 2015 年 10 月 1 日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2015 年 3 月 24 日

附件

GB/T 13982-2011 《反射和透射放映银幕》
国家标准第 1 号修改单

① “2 规范性引用文件”修改为：
GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法
GB/T 5455-1997 纺织品 燃烧性能试验 垂直法
GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识
GB/T 24128-2009 塑料防霉性能试验方法
FZ/T 60030-2009 家用纺织品防霉性能测试方法
JB/T 6839-2002 放映银幕分类
JB/T 7809 放映银幕特性参数和测定方法
JB/T 9329 仪器仪表 运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

② “5.22 阻燃性”修改为：
银幕阻燃性要求如下表所示。

表 1			
序 号	项 目		要 求
1	损毁长度	横 向	≤150mm
		纵 向	
2	续燃时间	横 向	≤5s
		纵 向	
3	阴燃时间	横 向	≤5s
		纵 向	

③ “6.13 阻燃性”修改为：
分别按 GB/T 2408-2008 和 GB/T 5455-1997 中相关条款进行试验。

④ 5.2.2 改用新条文：
“5.2.2 B 型、S 型——增益反射银幕
B 型、S 型银幕的有效散射角，根据其用途、结构及其与亮度系数的匹配，具体要求如下：
a) 用于电影放映的银幕(除球形银幕)，当 $1.1 \leq \beta \leq 1.4$ 时，其有效散射角应不小于 80° ；当 $1.4 < \beta \leq 1.8$ 时，其有效散射角应不小于 60° ；当 $1.8 < \beta \leq 2.0$ 时，其有效散射角应不小于 50° ；当 $2.0 < \beta \leq 2.5$ 时，其有效散射角应不小于 40° ；当 $\beta > 2.5$ 时，其有效散射角应不小于 30° 。”

⑤ 5.21 改用新条文：
“5.21 防霉性
材质为纺织物的银幕幕面防霉性能应达到 FZ/T 60030-2009 表 1 中 3 级的要求，即长霉程度为中量生长(霉菌中度生长和繁殖， 占总面积 30%~70%)。

材质为塑料的银幕幕面防霉性能应达到 GB/T 24128-2009 表 2 中 3 级的要求，即样品上霉菌的生长情况为中度生长(长霉面积 $\geq 30\%$ ，并 $< 60\%$)。”

⑥ 第 2 章引用文件排列中补充新文件：“GB/T 24128-2009 和 FZ/T 60030-2009”
第①条中已增加。

⑦ 6.15 后补充新条文：

“6.16 防霉性

材质为纺织物的银幕幕面防霉性按照 FZ/T 60030-2009 中的相关试验方法进行。

材质为塑料的银幕幕面防霉性按照 GB/T 24128-2009 中的相关试验方法进行。”

⑧ 标准中原“表 1”改为“表 2”。